

OSTAcolor CKF Schwimmbeckenfarbe

lösemittelhaltig, wetterfest, elastisch

Anwendungsbereich und Eigenschaften:

Elastische Chlorkautschukfarbe für Schwimmbäder und Unterwasseranlagen. Lösemittelhaltig, nicht versprödet, thermoplastisch, wasserbeständig, langzeiterprobt und bewährt.

Die glatte Oberfläche des Anstrichfilmes bleibt lange schmutzresistent und gibt dem Anstrich für längere Zeit ein sauberes Ansehen. Der Film ist sehr elastisch, nicht versprödet, gegen Heißwasser bis ca. 55°C und gegen heiße Luft bis ca. 100°C beständig.

Bindemittelart:	Chlorkautschuk, lösemittelhaltig
Dichte:	1,2 – 1,25 g/cm ³ , je nach Farbton
Farbtöne:	Lichtblau RAL 5012, Rapsgebl RAL 1021 Feuerrot RAL 3000, Schwarz RAL 9005 Weiß RAL 9010

Weitere RAL-Farbtöne nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage; Auch Sonderfarbtöne können nach Muster produziert werden.

Verpackung: 10 kg / 30 kg im Bleicheimer / Hobbock

Verarbeitung / Beton:

OSTAcolor CKF Schwimmbeckenfarbe ist gebrauchsfertig eingestellt und sollte nur auf gut tragenden Untergründen aufgebracht werden. Die Flächen müssen trocken, fettfrei, nicht bröckelnd und sauber (Kalk, Algen, Staub) sein. Lösen Untergrund entfernen, ggf. ausbessern und mit Tiefengrund LF (Nr. 70025) behandeln, vorhandene Blasen öffnen. Verarbeitung von + 10°C - +30°C, nicht in der prallen Sonne und keinesfalls bei Nebel oder (Sprüh-)Regen (evtl. Kraterbildung).

Beim Erstanstrich auf rohen Beton müssen alle drei Anstriche gewissenhaft durchgeführt werden. Bei einem Renovierungsanstrich reicht i. d. R. ein Deckanstrich vollkommen aus.

Grundanstrich:	ca. 30% verdünnt(*) aufbringen
Zwischenanstrich:	ca. 10% verdünnt(*) aufbringen
Deckanstrich:	unverdünnt oder mit max. 3% OSTAcolor-CKF-Verdünnung (Nr. 70013*) aufbringen.

Verträglichkeit: OSTAcolor CKF Schwimmbeckenfarbe ist mit allen hochwertigen, handelsüblichen Chlorkautschukfarben verträglich, sofern die Verarbeitungshinweise beachtet werden.

Blasen- oder Kraterbildung

sind definitiv kein Merkmal guter oder schlechter Farbqualität. Um ein möglichst blasenfreies Ergebnis zu erzielen, sollten Flächenstreicher oder Pinsel eingesetzt werden. Zum Rollen eignen sich am besten kurzflorige Lammfellwalzen, lösemittelbeständig, Profiqualität. Dabei unbedingt langsam und blasenfrei rollen, ggf. vor der Ablüftphase noch mal leicht überrollen.

Die Trockenschichtdicke sollte mind. 120 µm betragen.

Verbrauch, theoretisch: unverdünnt ca. 100 - 150 g/m²

Trocknungszeiten:

Abhängig von der Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Beschichtungsstärke. Die angegebenen Werte sind daher nur als Richtwerte anzusehen.

Staubtrocken: nach ca. 2 -3 Std.

Überarbeitbar: nach ca. 8 - 24 Std.

Beckenbefüllung: ca. 10 - 15 Tage nach dem letzten Anstrich bei einer beständigen Tagestemperatur nicht unter 18°C.

Gefahrstoffverordnung: Die Kennzeichnung nach gesetzlicher Vorschrift unterliegt ständiger Anpassung. Das Etikett entspricht dem aktuellen Stand gemäß der GHS-Richtlinie.

GISBAU-Code: M-GP 02

VOC-Gehalt: < 570 g/Liter

Lösemittelhaltiger Anstrichstoff, enthält aromatisierte Kohlenwasserstoffe.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde mit ausgehärteten Materialresten entsorgen (Hausmüll-Interseroh-System). Material nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Nicht ausgehärtete Materialreste sind einer Sondermüll-entsorgung (Abfallschlüssel EAK 080102) zuzuführen.

Hinweis: Kühl, frostfrei und trocken lagern. (Lagerstabilität ungeöffnet mind. 1 Jahr). Anbruchgebinde gut verschließen. Untergrundprüfung und Vorarbeiten sind nach den Regeln der Anstrichtechnik durchzuführen.

Sicherheit am Arbeitsplatz:

Hinweise BGR 500 / DGUV Regel 100-500
- Betreiben von Arbeitsmitteln / Kapitel 2.29 –
Verarbeiten von Beschichtungsstoffen und die Sicherheitsratschläge auf dem Etikett beachten.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen. 13.01.2020